

CE 78 HYDRO PATE

ПОЛЕГШЕНА ВОДОСТІЙКА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ШВІВ МІЖ ЛИСТАМИ ГІПСОКАРТОНУ

Полегшена водостійка шпаклювальна маса для швів між листами гіпсокартону.

Водостійка шпаклівка, спеціально розроблена для приміщень із підвищеною вологістю, полегшена для забезпечення кращого ковзання та кращих результатів.

ПЕРЕВАГИ

- **Готова до використання: полегшує та прискорює виконання будівельних робіт.**
- **Для різних поверхонь.**
- **Обмежене осідання.**
- **Спеціально для приміщень із підвищеною вологістю.**

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб заощадити час, роблячи ремонт, не забудьте заздалегідь підготувати стрічки для стиків, порізані на шматки необхідної довжини.

Не додавати воду: це може призвести до зміни якостей продукту.





ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Полегшена водостійка шпаклювальна маса, готова до застосування, спеціально розроблена для обробки швів між листами гіпсокартону на стоншених краях разом з армуючою стрічкою в приміщеннях із підвищеною вологістю.

Можна наносити шпаклівку на листи гіпсокартону, гіпсову плитку та газобетон.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Смола, вода, карбонат кальцію, полегшений наповнювач, консервант і різні присадки. Шпаклювальна маса має зелений колір.

ПОВЕРХНІ, НА ЯКІ МОЖНА НАНОСИТИ ПРОДУКТ

Усі типи гіпсокартону з ізолюючими матеріалами (скловатою, кам'яною ватою, полістиролом) на стоншених краях і картонних поверхнях або без них, гіпсова плитка, газобетон.

ПОКРИТТЯ

- Підготовчі покриття для ґрунтовки для гіпсокартону.
- Плитковий клей.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

DTU 25.41 та 25.42. NF EN 13963. Маркування CE.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Адгезія стрічки : > 1000 г.
- Відсутність щілин на глибині до 5 мм.
- Щільність : 1,2 (1,7 для стандартної шпаклівки).

УПАКОВКА

Відра 5 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

9 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці в захищеному від морозу і надвисоких температур місці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Температура при нанесенні та під час зберігання має бути в діапазоні 5-30 °C.

Не наносити на зледенілі поверхні. Не використовувати на зледенілих поверхнях.

Не рекомендовано й не передбачено використання цієї шпаклівки разом із сітчастою самоклейкою стрічкою: паперова стрічка, занурена у шпаклівку, забезпечує краще механічне кріплення ніж самоклейка стрічка, яку наклеєно безпосередньо на лист та на яку шпаклівку нанесено лише зверху.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Листи гіпсокартону закріплюються згідно зі стандартом DTU. Розрізи листів має бути скошено й очищено від пилу. Гіпсова плитка має бути сухою та очищеною від пилу. Газобетон має бути сухим, очищеним від пилу та поґрунтованим.

НАНЕСЕННЯ

Перед обробкою безпосередньо стиків необхідно заповнити проміжки між панелями, якщо вони випадково з'явилися, та зашпарувати різні дефекти (відколи, пошкодження зовнішньої поверхні та ін.).

Шпаклювальну масу слід наносити вручну, «змащуючи» стоншені ділянки за допомогою шпателя 10–15 см, після чого слід накласти стрічку (шліфованим боком на шпаклівку). Потім виконайте один прохід фінішною шпаклівкою, дайте висохнути й нанесіть остаточний шар, щоб замаскувати стрічку. Замаскуйте також головки гвинтів.

Наклейте стрічку за допомогою штукатурного маяка на стелі, стежачи за тим, щоб на бетоні були відсутні будь-які сліди мастила для розпалубки.

У випадку вертикальних опуклих кутів використовуйте армовану стрічку (армованим боком до листа) або металічний кутовий профіль.

РЕКОМЕНДОВАНА СТРІЧКА

Стрічки SEMIN.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

- Стик : приблизно 250 г/м^2 на лист або 14 м2 із 5 кг.
- Тинькування : 100–125 г/м^2 або 33–36 м2 із 5 кг.

ЧАС ВИСИХАННЯ

24–48 годин залежно від кліматичних умов.

SEMIN