

CE 78 LENT

ШПАКЛІВКА ДЛЯ СТИКІВ ГІПСОКАРТОННИХ ПЛИТ

+ РУЧНЕ АБО МЕХАНІЗОВАНЕ НАНЕСЕННЯ
+ ДУЖЕ ХОРОША ЯКІСТЬ ПОКРИТТЯ
+ ДУЖЕ ДОВГИЙ ТЕРМІН ВИКОРИСТАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.
CE 78 LENT – порошкова шпаклівка, спеціально розроблена для обробки стиків гіпсокартонних плит зі стоншеними краями, у поєднанні зі стрічкою для стиків.

Час використання суміші більше 24 годин, наносити її можна механізованим або ручним способом.

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
Порошкова шпаклівка на основі карбонату кальцію, смоли й різних допоміжних речовин.

Отримана намазна суміш білого кольору.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.
Усі види гіпсокартону з ізоляційними матеріалами (скловата, кам'яна вата, полістирол) або без, зі стоншеними краями й картонними лицьовими сторонами.

ПОКРИТТЯ.
- Ґрунтовий шар для гіпсокартону.
- Вирівнювальне покриття.

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ.
- DTU 25.41 і DTU 25.42. NF EN 13963.
- Маркування CE.
- Сертифікат QB № 20-03-731.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- Час схоплювання: схоплювання в процесі висихання.
- Приклеювання стрічки: > 1000 г.
- Розтріскування: не дає тріщин у разі товщини нанесення до 5 мм.
- Щільність: 0,8.
- Реакція на вогонь: A2s1d0.

УПАКОВКА.
Мішки по 5 і 25 кг на зачохленій палеті.

ЗБЕРІГАННЯ.
9 місяців в оригінальній закритій упаковці, захищеній від вологи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.
Температура під час нанесення й під час висихання має бути від 5 до 30 °C.

Не наносити на вологі поверхні.

Не використовувати на промерзлій поверхні.

Узимку й в холодну погоду використовувати наші покриття CE 78 зі швидким або дуже швидким схоплюванням.

Комбінація цієї шпаклівки із самоклейною сітчастою стрічкою не рекомендована й не передбачена Технічними умовами: паперова стрічка, утоплена в шпаклівку, забезпечує більшу механічну міцність, ніж самоклейна стрічка, приклеєна безпосередньо на плиту й для якої шпаклівка є тільки зверху.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.
Кріплення гіпсокартонних плит здійснюється відповідно до DTU 25.41. і DTU 25.42.

Зрізи плит мають бути скошеними й очищеними від пилу.

ПРОПОРЦІЇ ЗАМІШУВАННЯ.
Від 10 до 11 літрів води на мішок 25 кг

(1 об'єм води на 2,5 об'єму порошку).

ЗАСТОСУВАННЯ.
Перед обробкою стиків як таких потрібно заповнити шпаклівкою пустоти, що випадково залишилися між панелями, і виконати інші необхідні види шпаклювання (на сколюваннях, псуванні облицювання тощо).

Нанесення виконується вручну «розмазуванням» до тонкого шару за допомогою шпателя на 10 або 15 см і укладкою стрічки (шліфованою стороною на шпаклівку). Далі виконайте фінішну обробку, дайте висохнути й нанесіть верхній шар, щоб приховати стрічку.

Також замаскуйте головки гвинтів.

Нанесіть стрічку за допомогою стельового штукатурного маяка, переконавшись, що на бетоні немає слідів опалубного масла.

У разі виступання вертикальних кутів використовуйте армовану стрічку (армування з боку плити).

Нанесення на металевий кутовий профіль і мікропрофіль.

СТРІЧКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.
Стрічки SEMIN.

ВИТРАТА.
Приблизно 350 г/м² плит.

ЧАС ВИСИХАННЯ.
Повторне нанесення можна здійснювати через 8 годин після першого проходу.

Сертифікат QB № 20-03-731

